

## TECHNISCHES DATENBLATT

# MAXITHEN® HP2AA4031 Gelb

Pigmentpräparation dispergiert in Polyethylen für die Einfärbung von Polyolefinen

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOSIERUNG:          | 2% empfohlener Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| HITZEBESTÄNDIGKEIT: | bis 250°C (Verweilzeit 5 Minuten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LICHTECHTHEIT:      | 7, in Anlehnung an DIN EN ISO 877.<br>Die Bewertung erfolgt mit Hilfe der 8-stufigen blauen Wollskala (EN ISO 105-B01). Note 8 = bester Wert, Note 1 = schlechtester Wert.                                                                                                                                                                             |
| LIEFERFORM:         | Masterbatch in Granulatform, zu 20/25 kg verpackt in UV-stabilisierten PE-Säcken, auf Paletten, versehen mit UV-stabilsierter Schutzhaube (Standardverpackung). Für die Stabilisierung und/oder Einfärbung unserer Verpackungsmaterialien wurde ein MAXITHEN® Kombinations-Masterbatch (Farbe) UV/AO verwendet, um Verpackung und Füllgut zu schützen. |
| LAGERUNG:           | Lagerdauer maximal 36 Monate. Das Produkt sollte kühl, trocken und vor starker Lichteinwirkung geschützt gelagert werden. Um die Aufnahme von Feuchtigkeit aus der Luft zu verhindern, sind angebrochene Gebinde nach Entnahme gut zu verschließen.                                                                                                    |

Alle Angaben haben informativen Charakter und dienen der Unterstützung und Beratung unserer Kunden. Diese Angaben entstammen Labortests unter idealen genau definierten Bedingungen. Alle angegebenen Werte sind Systemechtheiten und die Prüfungen müssen daher auf Basis der von Kunden verwendeten Polymere und Einsatzmengen durchgeführt werden. Für die Praxisanwendung sind zusätzliche Einflüsse jedenfalls zu berücksichtigen. Garantien für die jeweiligen Endprodukte können aus unseren Datenblättern nicht abgeleitet werden.